

Technische Information

Multicor DW 3 Plus

Artikelbeschreibung

- Dewateringfluid
- aromatenarm

Freigaben

Multicor DW 3 Plus erfüllt die Bosch-Negativ-Liste hinsichtlich aromatenhaltiger Inhaltsstoffe.

Typische Kennzahlen

Farbe / DIN ISO 2049:	heller 1,5
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	780 kg/m ³
Viskosität/20°C / ASTM D 7042 :	2,9 mm ² /s
Flammpunkt (nach Pensky-Martens) / DIN EN ISO 2719:	> 70 °C
Art des Schutzfilms:	leicht ölig
Filmstärke nach Tauchen:	2 - 3 µ
Kesternich-Test / DIN EN ISO 6270-2:	8 Runden
Salzsprühetest / DIN EN ISO 9227:	15 Stunde(n)

Anwendung / Applikation

Multicor DW 3 Plus bietet einen leichten, schwach öligen Korrosionsschutz. Es verdrängt Feuchtigkeit und arbeitet sich durch seine hohe Kriechfähigkeit in Risse und unzugängliche Stellen vor, greift Metall, Kunststoffe, Isolierlacke, aber auch Gummi und Textilien nicht an.

Multicor DW 3 Plus kann z. B. in Fahrkarten-Verkaufsautomaten und Entwertern, die ganzjährig der Witterung ausgesetzt sind, eingesetzt werden. Dadurch bleiben die Federn der Sicherheitsschlösser solcher Automaten funktionsfähig.

Auch bei Weichenschaltkästen und Verkehrs-Signalanlagen der Straßenbahn wird **Multicor DW 3 Plus** zum Schutz vor Schäden durch Kondenswasser erfolgreich eingesetzt.

20900

04/2017-20900-8

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

Technische Information

Multicor DW 3 Plus

Das Produkt eignet sich weiterhin zum Schutz vor Flugrost während der Zwischenlagerung bei der Metallbearbeitung, wenn die Teile sofort nach dem Bearbeitungsvorgang eingesprüht werden.

Ein weiterer Anwendungsbereich sind z. B. Klein-Feuerwaffen und Türschlösser, die durch **Multicor DW 3 Plus** vor Korrosion geschützt werden. Bei der Anwendung an Türschlössern hält das Produkt durch seine hohe Kriechfähigkeit die Schlösser von Werkstoren und Garagen auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen (z. B. Kälte und Frost) gangbar. Wichtig ist jedoch, die Schlösser vor Frosteintritt einzusprühen.

Das Produkt wird im Anlieferungszustand durch Tauchen, Sprühen oder manuell z. B. mittels Pinsel aufgetragen.

Entfettung

Das Produkt kann mit gebräuchlichen Industriereinigern, sofern notwendig, entfernt werden.

Lagerung

Es wird empfohlen, das Produkt bei Raumtemperatur (ca. 20 °C) zu lagern, da es bei tieferen Temperaturen aufdickt. Hierbei handelt es sich jedoch um einen reversiblen Vorgang.

Hinweis / Achtung

Die Angaben der Filmstärke sind lediglich Orientierungswerte, welche stark von der Oberflächenrauigkeit und der Art der Applikation abhängig sind.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen zur Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

20900

04/2017-20900-8

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2