

Technische Information

Kontaktfett P 1

Artikelbeschreibung

- Spezial-Kontaktfett
- hochalterungsbeständig

Typische Kennzahlen

Verdicker:	anorganische Verdickungsmittel
Temperatureinsatzbereich:	-35°C - +160°C
Tropfpunkt / DIN ISO 2176:	tropfpunktlos
Walkpenetration/0,1mm, 60 Doppelhübe / DIN ISO 2137:	270
Wasserbeständigkeit / DIN 51807-1:	Bewertungsstufe 0
Oxidationsbeständigkeit 100°C/100h / DIN 51 808:	0,3 bar

Anwendung / Applikation

Kontaktfett P 1 wird zur Schmierung von elektrischen AL-Verbindungen eingesetzt.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen zur Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

91120

04/2017-91120-3

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 1