

Technische Information

Multicut Lapping Oil 5

Artikelbeschreibung

- lösemittelhaltiges Produkt auf Mineralölbasis
- mit Zusatz von synthetischen Fettstoffen
- enthält produktspezifische Wirkstoffe

Typische Kennzahlen

Farbe / DIN ISO 2049:	heller 1,0
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	840 kg/m ³
Viskosität/20°C / ASTM D 7042 :	5,1 mm ² /s
Flammpunkt (nach Pensky-Martens) / DIN EN ISO 2719:	> 60 °C

Anwendung / Applikation

Multicut Lapping Oil 5 besitzt ein gutes Tragevermögen für alle gängigen Läpppulver (Korund, Siliciumcarbid, CBN). Es wird zum Läppen sämtlicher Stahlsorten sowie für Buntmetalle und Aluminium eingesetzt.

Aufgrund der sehr niedrigen Viskosität verfügt **Multicut Lapping Oil 5** über eine hervorragende Spülwirkung.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen zur Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

80970

04/2017-80970-4

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 1